

ARCHISONIC COTTON TOFU

Panneau acoustique naturel

ARCHISONIC® COTTON TOFU est une solution de revêtement mural qui allie performances acoustiques et élégance discrète et tactile. Conçues par la célèbre designer danoise Cecilie Manz, ces dalles sont fabriquées à partir d'ARCHISONIC® Cotton, un matériau révolutionnaire composé de fibres de coton issues de sources durables (un sous-produit industriel qui serait autrement jeté) et de pigments minéraux naturels. Avec sa surface douce et mate et sa texture tissée subtile, **ARCHISONIC® COTTON TOFU** offre une alternative raffinée aux panneaux acoustiques traditionnels.

IMPACT ACOUSTIC®

POINTS FORTS

Naturel : réalisé à base de cellulose de coton

Acoustique : améliore le confort sonore

Design : 5 couleurs au choix

DOMAINES D'APPLICATION



Habitations



Bureaux



Lieux publics



Crèches, écoles



Restaurants, Cafés



Boutiques



Bibliothèques




Le produit **COTTON TOFU** améliore le confort acoustique et contribue au bien-être



ARCHISONIC COTTON TOFU

Panneau acoustique naturel




IMPACT ACOUSTIC®

106

DIMENSIONS

- Dimensions : 300 x 300 x 24 mm (+/- 10%)
- Conditionnement : 28 pièces (1 couleur)




CARACTÉRISTIQUES

- Composition : 73 % de cellulose de coton, 26 % de composants minéraux (kaolin micronisé, terres colorantes, sels ignifuges), ↓ 1 % de résine acrylique.
- Poids : 6 kg/m²
- Résistance au feu : B-s1,d0 (equiv. RF2)
- Qualité de l'air (VOC) : A+
- 100% recyclable



INSTALLATION


- Collage type mortier (ex : Bioflex - Kerakoll)
- Z-Clip
- Voir guides complets



Rem : Archisonic Cotton Tofu est un produit naturel qui peut présenter des irrégularités. Ceci n'altère en rien sa qualité et ses propriétés

ACOUSTIQUE

- Coefficients d'absorption acoustique selon ISO 354 - application directe



CHOIX DES COULEURS

- Gamme Archisonic Tofu



Putty White
Code : 249

Flax 10
Code : 121

Clay
Code : 252



Paper Gray
Colour code : 250

Greenish
Colour code : 251



www.wenger-acoustic.ch

Wenger Acoustic SA
8 rte de Trélex, 1266 Duillier
Suisse

Tél. : 021 - 588 04 52
contact@wenger-acoustic.ch

WENGER
ACOUSTIC